



## GATOR SUPERSAND BOND G2 EUROPE FOR PAVER AND NATURAL STONE JOINTS UP TO 2.5 CM

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 08/05/2018



ENGLISH  
1-2



ITALIANO  
3-4



NEDERLANDSE  
5-6



DEUTSCHE  
7-8



FRANÇAIS  
9-10


# TECHNICAL DATA SHEET

**Update:** May 8, 2018  
Make sure you have an updated data sheet on hand.

**Description:** **Gator Supersand G2** is made with a state of the art manufacturing process. Specifically calibrated sand is mixed with sophisticated intelligent polymers. This new generation of intelligent polymers neutralizes haze and dust. No blower is needed and requires only one watering. **Gator Supersand G2** is the Cleanest, Fastest, Easiest polymeric sand installed in the industry. It is recommended for a variety of pedestrian areas, including pool decks, patios, footpaths, driveways and parking areas etc.

### FOR TRADITIONAL DRAINAGE BASE SYSTEMS (IMPORTANT NOTES)

- Always refer to the latest **Gator Supersand G2** Technical Data Sheet (TDS) at AllianceGator.com before installing **Gator Supersand G2**.
- Pavers' sides and top surfaces must be completely dry when installing the **Gator Supersand G2**. Drainage base systems, **Gator Supersand G2**, sets within 1 hour after water activation at above 0°C. (No rain should occur within 1 hour after water activation.)
- Avoid excessive watering or flooding of paver surfaces.
- For all paver surfaces, a slope of 1 degree is needed to ensure water flow and optimal performance of the **Gator Supersand G2**.
- For the pool coping units, it is mandatory to use mortar in the joints.
- Install **Gator Supersand G2** a minimum of 3 mm below the paver/stone edge or chamfer. The filled and cured polymeric sand joints should never be in direct contact with foot traffic or tires.



### 4 SIMPLE STEPS

- Spread **Gator Supersand G2** with hard-bristle broom. Make sure the **Gator Supersand G2** completely fills the joints. Do not use other materials in the joints. Leave a layer of **Gator Supersand G2** on the surface to aid in the vibrating and consolidation of **Gator Supersand G2** into joints.
- Vibrate the **Gator Supersand G2** into the paver joints using a vibratory plate compactor. A protective pad is recommended. Joints should be filled up to 3 mm below the edge or chamfer. Compact in several directions to ensure there are no air gaps or voids in the joints. Repeat steps 1 and 2.





## GATOR SUPERSAND BOND G2 EUROPE FOR PAVER AND NATURAL STONE JOINTS UP TO 2.5 CM

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 08/05/2018



ENGLISH  
1-2



ITALIANO  
3-4



NEDERLANDSE  
5-6



DEUTSCHE  
7-8



FRANÇAIS  
9-10



### 4 SIMPLE STEPS

3. Sweep off excess **Gator Supersand G2** from the paved surface, first with a hard-bristle broom, then a soft-bristle broom. Take care to leave the height of the polymeric sand at least 3 mm below the edge or chamfer of the paver.
4. Activate **Gator Supersand G2** by showering 4,5 sq. m. section for 1 minute, starting at the lowest point. Once all the sections are activated, if needed rinse off any debris that is remaining on the paver surface. Never allow paved surface to dry out during the water activation. Use a watering gun set to shower.

### LIMITED WARRANTY

The manufacturer cannot guarantee results as it has no control over surface and sub-surface preparation and product application. If this product is proven to be defective, on the condition that it was installed pursuant to the method of application and surface and sub-surface preparation described above, the sole obligation of the manufacturer is to refund the purchase price. Proof of purchase is required for any claim. The manufacturer shall not be liable for any other damages whatsoever, direct or consequential. To the extent permitted by law, the manufacturer excludes any implied warranty of quality, merchantability or fitness for purpose.





**GATOR SUPERSAND BOND G2 EUROPE**  
**PER FUGHE DI PAVIMENTAZIONI IN MASSETTI E PIETRE NATURALI FINO A 2.5 CM**  
TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 08/05/2018



ENGLISH  
1-2



ITALIANO  
3-4



NEDERLANDSE  
5-6



DEUTSCHE  
7-8



FRANÇAIS  
9-10

## SCHEMA TECNICA

Update: 8 Maggio, 2018

**Description:** **Gator Supersand G2** è un processo manifatturiero a regola d'arte. Sabbia calibrata e miscelata con polimeri intelligenti. Questa nuova generazione di polimeri intelligenti neutralizza alone e polvere. Il soffiatore non è necessario e richiede una sola bagnatura. **Gator Supersand G2** è la sabbia polimerica più pulita, più veloce e più facile applicata nell'industria ed è raccomandata per aree pedonali come contorni di piscine, viali d'accesso, rampe, patii, parcheggi etc.

### PER SISTEMI CON FONDO DRENANTE

- Fare sempre riferimento alla scheda tecnica di **Gator Supersand G2** sul sito AllianceGator.com
- I lati del pavimento e la superficie devono essere asciutti. E' importante per la performance del prodotto. Umidità e superfici bagnate attiveranno il prodotto prematuramente e porteranno ad un fallimento. Con il sistema a fondo drenante, **Gator Supersand G2** si stabilizza entro 1 ora dopo l'attivazione con l'acqua.
- Evitare eccessi d'acqua o di dilavare la superficie della pavimentazione.
- Per tutte le superfici di pavimentazioni è necessario una pendenza di 3mm ogni 30cm per assicurare il flusso dell'acqua ed un'ottima performance di **Gator Supersand G2**.
- Per i bordi piscine, usare la malta per le fughe.
- Applicare **Gator Supersand G2** almeno 3mm al di sotto della superficie per evitare contatti con il traffico pedonale o pneumatici.



### 4 SEMPLICI PASSAGGI

- Intasare completamente la **Gator Supersand G2** nelle fughe con scopone a setole dure. Non usare altri materiali nelle fughe. (foto 1)
- Compattare la **Gator Supersand G2** con placca vibrante con protezione per eliminare vuoti d'aria. Ripetere i passaggi 1 e 2. (Foto 2)
- Spazzare via l'eccesso di **Gator Supersand G2** dalla superficie prima con scopone a setole dure poi con quelle morbide. Lasciare le fughe 3mm al di sotto della superficie per evitare contatti pedonali o con pneumatici. (foto 3)





## GATOR SUPERSAND BOND G2 EUROPE PER FUGHE DI PAVIMENTAZIONI IN MASSETTI E PIETRE NATURALI FINO A 2.5 CM

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 08/05/2018



ENGLISH  
1-2



ITALIANO  
3-4



NEDERLANDSE  
5-6



DEUTSCHE  
7-8



FRANÇAIS  
9-10



### 4 SEMPLICI PASSAGGI

4. Attivare **Gator Supersand G2** con acqua a pioggia per 1 minuto lavorando per sezioni (es 10m<sup>2</sup>). Durante l'attivazione non lasciare la superficie asciutta.

### GARANZIA LIMITATA

Il produttore non può garantire il risultato dal momento che non ha controllo sulla preparazione della superficie o della sub-superficie e sull'applicazione del prodotto. Se si provasse che questo prodotto è difettoso, a condizione che si stato applicato seguendo il metodo indicato di applicazione e preparazione di superfici e sub-superfici sopra descritto, l'unico obbligo del produttore è di risarcire il prezzo di acquisto. La prova di acquisto è richiesta per ogni reclamo. Il produttore non sarà responsabile per alcun tipo di danno, diretto o indiretto. Nell'ambito del rispetto della normativa vigente, il produttore esclude ogni implicita garanzia di qualità o idoneità del prodotto ad usi particolari.





**GATOR SUPERSAND BOND G2 EUROPE  
VOOR GEBAKKEN STEEN, BETON-EN NATUURSTEEN  
VOEGEN TOT 2.5 CM BREED**

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 08/05/2018



ENGLISH  
1-2



ITALIANO  
3-4



NEDERLANDSE  
5-6



DEUTSCHE  
7-8



FRANÇAIS  
9-10

## TECHNISCH GEGEVENSBLAD

Update: 8 Mei, 2018

**Description:** **Gator Supersand G2** is gemaakt volgens een geheel nieuwe techniek. Speciaal gekalibreerd zand wordt gemengd met intelligente polymeren. Deze nieuwe generatie transparante polymeren neutraliseert stof en voorkomt sluijer op de bestrating. Geen bladblazer meer nodig en maar 1 x bewateren. **Gator Supersand G2** is het Schoonste, Snelste en Makkelijkste polymeerzand op de markt. Aanbevolen voor zowel. Voor voetganger gebieden en openbare bestrating, terrassen, rond zwembaden, voor opritten, looppaden en pleinen.

### VOOR DRAINERENDE ONDERGRONDEN

- Voordat u **Gator Supersand G2** installeert, kijk altijd eerst op AllianceGator.com voor het laatste Technisch Data Sheet (TDS)
- De zijkant en de bovenkant van de stenen moeten droog zijn wanneer u **Gator Supersand G2** installeert. Op een waterdoorlatende ondergrond reageert **Gator Supersand G2** binnen 1 uur na bewatering en boven 0°C. (geen regen mag vallen binnen 1 uur na installatie/activatie)
- Vermijd overvloedig bewateren.
- Voor alle oppervlaktes bevelen we aan deze op afschot te leggen voor een optimale waterafvoer en werking van het **Gator Supersand G2** voegmiddel.
- Voor de rand, direct aan een zwembad, is het noodzakelijk te voegen met cement.
- Installeer **Gator Supersand G2** minimaal 3 mm onder de bovenkant van de steen. Het uitgeharde polymeer zand moet niet in direct contact komen met voetverkeer of autobanden.



### 4 EENVOUDIGE STAPPEN

- Verspreid **Gator Supersand G2** met een bezem. Zorg er voor dat de voegen goed gevuld zijn. Let er ook op dat er geen andere materialen in de voegen terecht komt. Een restlaagje **Gator Supersand G2** op het oppervlak helpt, tijdens het aantrillen, bij het goed compacteren van de **Gator Supersand G2** in de voeg. (TEKENING 1)
- Gebruik bij voorkeur een roltriller of trilplaat met een rubbermat om de **Gator Supersand G2** in de voeg te trillen. De voegen dienen tot 3 mm onder de bovenkant van de steen gevoegd te worden. Tril in meerdere richtingen om er zeker van te zijn dat er geen lucht of verzakkingen in de voegen zitten. (TEKENING 2) Herhaal stap 1 en 2 indien nodig.





## GATOR SUPERSAND BOND G2 EUROPE VOOR GEBAKKEN STEEN, BETON-EN NATUURSTEEN VOEGEN TOT 2.5 CM BREED

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 08/05/2018



ENGLISH  
1-2



ITALIANO  
3-4



NEDERLANDSE  
5-6



DEUTSCHE  
7-8



FRANÇAIS  
9-10

### 4 EENVOUDIGE STAPPEN

3. Veeg achtergebleven restmateriaal van het oppervlak, eerst met een harde bezem, daarna met een zachte. Let er op dat de voeg ca 3 mm onder de rand van de bestrating blijft. (TEKENING 3)
4. Voor het bewateren gebruikt u een tuinslang met sproeikop. Activeer het **Gator Supersand G2** door elke sectie van ca 5 m<sup>2</sup> te besproeien met water gedurende ongeveer 1 minuut., beginnend bij het laagste punt van het oppervlak. Wanneer het hele oppervlak bewaterd is, verwijdert u eventueel achtergebleven materiaal. Laat het oppervlak niet uitdrogen tijdens de bewatering fase. Zet de sproeikop op de broes stand. (TEKENING 4)

### BEPERKTE GARANTIE

De fabrikant geeft geen garantie op het resultaat aangezien het geen controle heeft op de voorbereiding van de oppervlakte en van de onderoppervlakte als op de toepassing en verwerking van het produkt. Indien is bewezen dat het product niet effectief is geweest ondanks het navolgen van de voorgeschreven gebruiksaanwijzingen alsook van de voorbereiding van de oppervlakte en van de onderoppervlakte zoals hierboven beschreven, is het de verplichting van de fabrikant het aankoopbedrag terug te betalen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor andere schade direct of indirect. In de door de wet veroorloofde wate sluit de fabrikant alle impliciete kwaliteits-, waren- of doelgeschiktheidsgarantie.







## GATOR SUPERSAND BOND G2 EUROPE FÜR BETON, PFLASTER UND NATURSTEINFUGEN BIS 2.5 CM

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 08/05/2018



ENGLISH  
1-2



ITALIANO  
3-4



NEDERLANDSE  
5-6



DEUTSCHE  
7-8



FRANÇAIS  
9-10

# TECHNISCHES DATENBLATT

### Update:


Mai 8, 2018

### Description:

**Gator Supersand G2** der intelligente Polymersand wird mit einem neuen innovativen Verfahren hergestellt. Der kalibrierte Sand wird mit intelligenten Polymeren gemischt. Mit dieser neuen Generation von Polymeren entstehen kein Staub und kein Schleier. Es wird kein Laubbläser mehr benötigt und man muss nur einmal bewässern. **Gator Supersand G2** der intelligente Polymersand ist der sauberste, der schnellste und der einfachste aktuell auf dem Markt zu verlegen. Es ist geeignet für verschiedene Anwendungen in den privaten Bereich wie z.B. Gehwege, Terrassen, Garageneinfahrten, Schwimmbadumrandungen, usw.

### WASSERDURCHLÄSSIG GEEIGNET FÜR UNTERBAU MIT UNGEBUNDENER BAUWEISE

- Bevor man mit **Gator Supersand G2** verfugt, muss man die letzte Version der technische Daten auf [Alliancegator.com](http://Alliancegator.com) beachten.
- Nur auf trockenen Oberflächen anwenden, nicht auf nassen oder feuchten. Das würde das Endergebnis von **Gator Supersand G2** vermindern. Die Feuchtigkeit und die nasse Oberfläche lösen eine vorzeitige verbindende Reaktion aus, die dazu führt, dass der Polymersand an der Oberfläche haften bleibt und nicht in die Fuge rinnt. **Gator Supersand G2** setzt sich bei einer Temperatur ab dem Gefrierpunkt (0° C) Kann auch angewandt werden, wenn mit Regen zu rechnen ist (Setzungszeit: 1 Stunde ohne Regen).
- Vermeiden Sie übermäßige Bewässerung oder Überflutung von gepflasterten Flächen.
- Alle gepflasterten Oberflächen müssen ein Drainagegefälle von 3 mm pro 30 cm aufweisen, um sicherzustellen das Wasser fließen kann und **Gator Supersand G2** seine optimale Wirkung erreicht.
- Für tragende Mauern des Schwimmbads muss Mörtel für die Fugen verwendet werden. Auf den restlichen gepflasterten Flächen rund um das Becken können Sie **Gator Supersand G2** verwenden.
- Achten Sie darauf, das der obere Rand der Fuge mindestens 3 mm niedriger ist als die Oberfläche der Pflastersteine. Die Fugen sollten nicht mit Fußgängerverkehr oder Reifen in Kontakt kommen. Das Produkt wird als Fugenmaterial verwendet.





## GATOR SUPERSAND BOND G2 EUROPE FÜR BETON, PFLASTER UND NATURSTEINFUGEN BIS 2.5 CM

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 08/05/2018



ENGLISH  
1-2



ITALIANO  
3-4



NEDERLANDSE  
5-6



DEUTSCHE  
7-8



FRANÇAIS  
9-10



### 4 EINFACHE SCHRITTE

1. Kehren Sie **Gator Supersand G2** in den Fugen ein. Achten Sie das die Fugen vollständig mit **Gator Supersand G2** gefüllt sind. Mischen Sie den Polymersand nicht mit fremdem Material. Lassen Sie eine dünne Schicht von **Gator Supersand G2** an der Oberfläche um die Verdichtung mit der Rüttelplatte zu unterstützen.
2. Verdichten Sie dann **Gator Supersand G2** mit einer Rüttelplatte in mehrere Richtungen. Vergewissern Sie sich, dass der Polymersand mindesten 3mm unter der Oberfläche von Bodenbelag sich befindet. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um sicherzustellen, dass die Fugen vollständig gefüllt sind.
3. Entfernen Sie eventuelle Reste von **Gator Supersand G2** von der Oberfläche zuerst mit Hilfe eines Besens mit harten Borsten und dann mit weichen Borsten. Vergewissern Sie sich, dass der Polymersand mindesten 3mm unter der Oberfläche von Bodenbelag sich befindet.
4. Verwenden Sie einen Gartenschlauch mit einer Regulierspritze und besprühen Sie eine bestimmte Fläche für 1 Minute. Bearbeiten Sie immer Oberflächenabschnitte (ca. 4,5 m<sup>2</sup>) nacheinander. **Gator Supersand G2** nicht aus den Fugen auswaschen. Wenn es notwendig ist, spülen Sie zuletzt alle Rückstände ab, die sich auf der Oberfläche befinden. Während der Aktivierungsphase mit Wasser, darauf achten dass die Oberfläche nicht austrocknet. Beim Gefälle besprüht man die Oberfläche von unten nach oben.

### BESCHRÄNKTE GARANTIE

Der Hersteller kann nicht die Ergebnisse garantieren, da es keine Kontrolle über Oberfläche, Untergrund und die richtige Anwendung der Produkte hat. Trotzdem stimmt der Hersteller zu, den Kaufpreis unter folgenden Voraussetzungen zu erstatten. Der Kaufpreis wird erstattet wenn das Produkt nachweislich defekt sein soll und unter der Bedingung, dass man sich bei der Verarbeitung des Produktes, an die Anleitung des Herstellers hält. Ein Kaufnachweis ist für die Rückerstattung erforderlich. Die Parteien vereinbaren, dass die Erstattung des Kaufpreises die einzige Verpflichtung von Alliance Designer Products ist. Auf jeden Fall haftet Alliance Designer Products nicht für sonstige Schäden oder Kosten (einschließlich Entfernung oder Neuverlegung von Sand oder Steine ) sei es direkt oder indirekt. Soweit gesetzlich zulässig, schließt Alliance Designer Produkte jede Gewährleistung der Qualität, Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus.







## GATOR SUPERSAND BOND G2 EUROPE POUR JOINTS DE PAVÉS EN BÉTON ET PIERRES NATURELLES JUSQU'À 2,5 CM

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 08/05/2018



# FICHE TECHNIQUE

### Mise à jour:

8 mai, 2018

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.

### Description:

Le **Gator Supersand G2** fait appel à un processus de fabrication à la fine pointe de la technologie. Il s'agit d'un mélange de sable calibré et de polymères intelligents des plus sophistiqués. Cette nouvelle génération de polymères intelligents neutralise le voile blanchâtre et la poussière. Aucun souffleur à feuilles n'est nécessaire, et le sable polymère intelligent exige seulement un arrosage. Le **Gator Supersand G2** est le sable polymère le plus propre, le plus rapide et le plus facile à installer dans l'industrie. Le **Gator Supersand G2** est recommandé pour une variété d'utilisations, notamment autour des piscines ainsi que pour les terrasses, les trottoirs, les entrées, les emplacements de stationnement et les chaussées.

### POUR SYSTÈMES À BASE DRAINANTE TRADITIONNELS

- Avant la pose du **Gator Supersand G2**, consultez la fiche technique (FT) la plus récente du produit, accessible depuis le site AllianceGator.com.
- Les côtés et le dessus des pavés doivent être totalement secs. Ne mettez pas en place le produit si la surface des pavés est humide ou mouillée. La température doit être supérieure à 0 °C (32 °F) et le temps doit être sec pendant au moins 1 h après l'activation par l'eau.
- Évitez l'arrosage excessif ou la submersion de la surface pavée.
- Pour toutes les surfaces pavées, il doit y avoir une dénivellation de 3mm (1/8 po) par longueur de 30 cm linéaires (1 pi linéaire) pour assurer le rendement optimal du **Gator Supersand G2**.
- Dans le cas des unités de couronnement du pourtour de la piscine, il est nécessaire que les joints soient fait de mortier.
- Remplissez les joints de **Gator Supersand G2** jusqu'à 3 mm (1/8 po) du rebord ou du chanfrein des pavés, autrement il pourrait y avoir une l'érosion du joint. Le matériel durci ne doit pas être en contact direct avec les piétements ou les pneus.



### 4 ÉTAPLES SIMPLES

- Épandez le **Gator Supersand G2** à l'aide d'un balai à poils durs. Assurez-vous que les joints sont entièrement remplis de **Gator Supersand G2**. Aucune autre matière ne doit se trouver dans les joints. Laissez une couche de **Gator Supersand G2** sur la surface afin d'obtenir de meilleurs résultats, de compaction et de consolidation des joints du **Gator Supersand G2**.





## GATOR SUPERSAND BOND G2 EUROPE POUR JOINTS DE PAVÉS EN BÉTON ET PIERRES NATURELLES JUSQU'À 2,5 CM

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 08/05/2018



### 4 ÉTAPLES SIMPLES

2. Au moyen d'une plaque vibrante, faites glisser le **Gator Supersand G2** dans les joints de pavés. Il est recommandé d'utiliser un coussinet en caoutchouc. Remplissez les joints jusqu'à 3mm (1/8 po) du rebord ou du chanfrein. Il est recommandé de compacter en alternant les directions afin de prévenir les bulles d'air ou les vides dans les joints. Répétez les étapes 1 et 2.
3. Balayez l'excédent de **Gator Supersand G2** de la surface pavée, d'abord avec un balai à poils durs, puis avec un balai à poils souples. Vérifiez qu'il reste bien 3mm (1/8 po) entre les pavés et le sable polymérique et le rebord ou le haut du chanfrein.
4. Activez le **Gator Supersand G2** en arrosant une section de 4,5 m<sup>2</sup> (50 pi<sup>2</sup>) pendant 1 minute, en commençant au point le plus bas. Une fois que toutes les sections sont activées, rincez les débris qui se trouvent sur la surface totale du revêtement. Évitez que la surface pavée s'assèche pendant la phase d'activation par l'eau. Utilisez un pistolet à eau fixé à un boyau d'arrosage. Sélectionnez le réglage « effet de pluie » (shower).

### GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant ne peut pas garantir le résultat obtenu étant donné qu'il n'a aucun contrôle de la préparation de la surface, du dessous de la surface ou de l'application du produit. S'il est démontré que ce produit est défectueux et à la condition que le produit a été utilisé conformément au mode d'emploi et aux directives de préparation de la surface et du dessous de la surface, mentionnés ci-haut, la seule obligation du fabricant est de rembourser le prix d'achat. La preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Le fabricant n'est pas responsable de tout autre dommage quelconque, direct ou indirect. Dans la mesure permise par la loi, le fabricant exclut toute garantie légale ou implicite de qualité, de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier.

